

FICHA TÉCNICA:	Periodo revisión: 2023-12
ESMALTE BASE AGUA AQUA PLUS	Elaboró: C/ Producción
	Revisó: C/ Calidad

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre Comercial: **ESMALTE BASE AGUA AQUA PLUS**

Composición química: Resinas acrílicas base agua de excelente calidad, pigmentos seleccionados, aditivos y agua.

2. USOS

Se usa como acabado final para decorar y proteger paredes, techos y superficies donde se exija una fácil limpieza en sitios como son restaurantes, hoteles, clínicas, hospitales, zonas almacenamiento de alimentos. También se pueden utilizar para proteger manufacturas metálicas en general, mampostería y maderas en general, aplicación en interiores y exteriores.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **ESMALTE BASE AGUA AQUA PLUS** es un producto de rápido secamiento, excelente brillo, además presenta una gran flexibilidad, retención de color y durabilidad y bajo VOC

4. PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR ESTÁNDAR
Color	Blanco y otros colores
Brillo	Mayor a 65%
Molienda	7 Heigman min
Secado	1 hora
Contenido de VOC	Menor a 50 gr por litro
Resistencia a solventes	Buena
P/G (Kg/Gl)	4.5
Viscosidad STORMER a 25 °C	90-100 KU

5. CUBRIMIENTO

- Los valores dependen de la textura y absorción de la superficie.
- Los tiempos de secamiento del **ESMALTE BASE AGUA AQUA PLUS** varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de la película aplicada.
- A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa.
- A temperaturas menores de 16°C el secamiento se retarda
- A mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa.



- Rendimientos prácticos aproximados:

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO POR GALÓN
Obra nueva sobre revoque	10-15 m ²
Repinte mismo color	20-25 m ²
Repinte diferente color	15-20 m ²

- Espesor seco recomendado: 1 - 1,2 Mills de espesor película seca.
- Estabilidad en el envase: 12 meses en envase sin abrir a 25 °C en ambiente fresco y seco.
- Numero de capas recomendadas: 2-3 (varía según secado)
- Tiempo de secado a 25 °C y HR 60%

6. DILUCIÓN Y APLICACIÓN

- Mezclar muy bien la pintura con una espátula raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola
- Para aplicar con pistola convencional diluir máximo 1/4 de galón de agua por galón de **ESMALTE BASE AGUA AQUA PLUS**
- Para aplicar con brocha o rodillo se diluye 1/8 de galón de agua en un galón de **ESMALTE BASE AGUA AQUA PLUS**

TACTO	DURO	REPINTADO
1 Hora	2-3 Horas	5 Horas

7. OBSERVACIONES

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de sustrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

8. SEGURIDAD

Las pinturas base agua no presentan problemas para la salud a su exposición, sin embargo, se deben tomar las precauciones de protección personal.

NOTA: Los datos técnicos y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la empresa y su departamento de investigación. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje y manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar productos de Pinturas Poseidón.

La revisión de esta ficha técnica se realiza semestralmente. Si necesita más información por favor comunicarse con el vendedor asignado o con la línea de WhatsApp 3188218211, o al correo electrónico contacto@pinturasposeidon.com